

# bergauf ПРАКТИК

## КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

**водно-дисперсионная  
полиакриловая  
для внутренних работ**

**ТУ 20.30.11-001-71576152-2019**

### **ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:**

- БЕЛОСНЕЖНАЯ МАТОВАЯ
- ЛЕГКО И РАВНОМЕРНО НАНОСИТСЯ
- ЭКОЛОГИЧНАЯ (ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ)
- УЛУЧШЕННАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ФОРМУЛА

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, древесноволокнистые и древесностружечные плиты, оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности (но не глянцевые), на предназначенные для окраски обоев.

**ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ.**

### **СВОЙСТВА**

Краска готова к применению, при необходимости, возможно, разбавить водой не более чем на 5%. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную матовую поверхность белого цвета. Выдерживает сухую уборку. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки с помощью водно-дисперсионных пигментных паст и колеровочных красок не более 5%.\*

\*Перед выполнением работ произвести пробный выкрас поверхности для проверки на соответствие цвету.

### **СОСТАВ**

Полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Подготовку основания выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017. Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять водно-дисперсионной шпатлевкой, зашлифовать. Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, должны быть тщательно очищены до полного удаления. Интенсивно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать для повышения надежности покрытия и снижения расхода краски.

Рекомендуется использовать грунтовки из линейки Bergauf или линейки «Bergauf Praktik» (в зависимости от типа основания), а также шпатлевки.

**Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой.**

**Краску не следует смешивать с органическими растворителями.**

Рекомендуется использовать краску одной партии выпуска, для исключения разнооттеночности финишного слоя.

Тщательно перемешать краску. Краска готова к применению, при необходимости, возможно, разбавить водой не более чем на 5%. Во время работы использовать перчатки.

Наносить краску на подготовленную сухую чистую поверхность. Для получения насыщенного цвета и улучшения внешнего вида поверхности необходимо нанесение двух слоев краски.

При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Температура основания для выполнения работ от +5°C, температура в помещении при нанесении краски от +5°C до 35°C, относительная влажность воздуха (65±5) %.

По окончании работ руки и инструменты тщательно вымыть теплой водой.

### **НАНЕСЕНИЕ**

Кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую, чистую поверхность в один или в два слоя с промежуточной сушкой.

### **РАСХОД**

Ориентировочный расход на двухслойное покрытие поверхности площадью 1м<sup>2</sup> составляет от 270 до 320 г. Расход может меняться в зависимости от впитываемости основания и структуры поверхности.

### **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

Время высыхания при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5) %:

- одного слоя – 0,5 ч;
- между слоями – 1 ч.

Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч после нанесения последнего слоя.

### **ХРАНЕНИЕ**

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре не ниже +5°C и не выше +45°C.

Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления.

### **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +45°C.

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Пожаровзрывобезопасен.**

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором, для защиты глаз использовать защитные очки. Хранить в местах, недоступных для детей.

### **ФАСОВКА**

13 кг